SELLADOR ACRÍLICO FUL-SEAL® SELECT™ 422-23™

Ful-Seal® Select™ 422-23™ es un sellador tipo acrílico que no requiere de lijado, diseñado de manera específica para maximizar la DOI (Definición de la Imagen) cuando se usa con cualquier Sistema de Pintura de Acabado Nason®.

MEZCLA Y DILUCIÓN:

No requiere ser diluido. El producto es empacado listo para rociar.

VIDA ÚTIL:

Indefinida

SUPERFICIES:

Todos los acabados OEM, imprimadores – recubrimientos preparados de manera adecuada, y acabados pintados, secados por completo con anterioridad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Antes de lijar, lave con jabón y agua y retire la cera y la grasa con Removedor de Silicón y Cera Nason® 441-05™ o Limpiador en Aerosol 481-75 (use limpiador permitido localmente en áreas reguladas) usando trapos limpios. Lije los acabados de acuerdo con las recomendaciones del imprimador o superficie y trate químicamente áreas metálicas limpias grandes.

PINTURAS DE ACABADO:

Todas las pinturas de acabado Nason®.

VISCOSIDAD DE RECÍO:

Como viene en empaque

PRESIÓN DE ROCÍO:

Convencional

Alimentación por Sifón:	30-45 psi
Alimentación por Gravedad:	25-40 psi
HVLP:	8-10 psi

CONFIGURACIONES TÍPICAS DE PISTOLA:

Convencional

Alimentación por Sifón:	1.5 mm - 1.8 mm
Alimentación por Gravedad:	1.5 mm - 1.8 mm

HVLP

Alimentación por Sifón:	1.4 mm - 1.6 mm
Alimentación por Gravedad:	1.7mm

APLICACIÓN:

Aplicar una capa uniforme complete para lograr el cubrimiento. Evite aplicaciones gruesas.

TIEMPO DE SECADO:

Permita 10 minutos de tiempo de secado antes de aplicar las pinturas de acabado. Si el sellador seca toda la noche, límpiela, ráspela y aplique una capa de nuevo para mejor desempeño

LIJADO:

No se requiere lijar (a menos que se permita el secado durante la noche).

LIMPIEZA DEL EQUIPO DE PINTURA:

Use Solvente Limpiador de Pistola y Equipo de Bajo COV Nason® 481-16™, Nason® 481-21™,

Rev. 04/11
3-NA385-S

Derechos Reservados © 2011.
Todos los Derechos Reservados.
El Logo Oval de DuPont, Los milagros de la ciencia ™,
Nason® son todas marcas registradas con ® o ™
Son marcas registradas o registradas de
E. I. du Pont de Nemours and Company
O sus filiales.

O cualquier otro limpiador de equipo DuPont permitido por las leyes locales.

(Continúa en la siguiente página…)

NOTAS IMPORTANTES:

- Se puede usar bajo cualquier pintura de acabado Nason®.
- El Esmalte Sintético deberá dejarse reposar antes de intentar la aplicación de Ful-Seal® Select™ 422-23™.
- NO aplique directamente sobre grandes áreas de metal limpio. Se pueden enlazar pequeñas partes metálicas para ser “totalmente lijadas” sin problema.

PROPIEDADES FÍSICAS:

COV LE 4.6 lb/gal máximo, listo para rociar
Cobertura Teórica: 329 pies cuadrados a 1 mm
Peso de Sólidos: 32.2%
Volumen de Sólidos: 20.5%
Grosor Recomendado de Película Seca: 0.5-.0.7 Mm de Película Seca
Punto de Inflamación: Vea HDSM.

ÁREAS REGULADAS POR COV:

Estas instrucciones se refieren al uso de productos que pueden ser restringidos o que requieren instrucciones de mezclado especiales en áreas reguladas por COV. Siga las recomendaciones de mezclado y uso en la Gráfica de Productos que Cumplen con COV para su región.

SEGURIDAD Y MANEJO:

Solo para uso industrial por pintores capacitados y profesionales. No para su venta o para uso del público en general. Antes de usarlo, lea y siga todas las precauciones de la etiqueta y del HDSM. Si se mezcla con otros componentes, la mezcla tendrá riesgo en todos sus componentes.

Los materiales de pintura listos para su uso que contienen isocianatos pueden provocar irritación de los órganos respiratorios y reacciones de hipersensibilidad. Personas asmáticas, aquellos con alergias y cualquiera que tenga un historial de problemas respiratorios no deberá pedírsele que trabaje con productos que contengan isocianatos.

No lijar, cortar con soplete, ni soldar la capa seca sin un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con filtros de partículas o ventilación apropiada y guantes.

Favor de visitar: www.nason.dupont.com para ver o imprimir una copia adicional de esta hoja de “Datos Técnicos de Producto”.

Rev. 04/11
3-NA385-S

Derechos Reservados © 2011.
Todos los Derechos Reservados.
El Logo Oval de DuPont, Los milagros de la ciencia ™,
Nason® son todas marcas registradas con ® o ™
Son marcas registradas o registradas de
E. I. du Pont de Nemours and Company
O sus filiales.